

332 LANKOCOLOR

ADJUVANTATION



LES «PLUS» PRODUIT

- Colore les mortiers, ciments, chaux ou plâtres
- Stabilité des couleurs dans le temps ⁽¹⁾
- Poudre
- Dosage et mélange facilités
- Oxyde synthétique pur

CE



▼ COLORANT POUDRE, Colore les mortiers, ciments, chaux ou plâtres

DOMAINES D'APPLICATION

- Coloration des pavés, dalles, blocs, sols industriels...
- Application : intérieure ou extérieure ⁽¹⁾.

CARACTÉRISTIQUES

- Ces nuances illustrent la couleur du pigment pur, tel que nous le livrons. Les tons obtenus dans le ciment sont différents et dépendent du dosage et de la couleur du ciment.
- Les pots sont remplis en poids pour permettre un dosage plus précis.
- Aspect : poudre pigmentée

MODE D'EMPLOI

Préparation du produit

- En centrales à béton, bien mélanger l'oxyde avec le ciment et agrégats avant d'ajouter l'eau de gâchage.
- Sur chantiers pour de petites quantités, bien mélanger le colorant avec l'eau de gâchage avant l'introduction des agrégats et vérifier l'homogénéité du mélange.
- Essais de teintes préalables recommandés.
- Dosage : il est impératif de respecter le même rapport E/C à chaque gâchée pour obtenir une coloration homogène.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'utilisation du 332 LANKOCOLOR doit être systématiquement soumise à des essais préalables de teintes.
- La nature des liants et des agrégats influe sur la teinte finale.
- Des variations de dosage en eau et de porosité des supports peuvent entraîner des nuancages.
- La réalisation d'enduits de façade est fortement déconseillée.
- Ne pas mélanger les colorants de natures différentes.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
 Rouge Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Jaune Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Ocre Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Brun Clair Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Ton Pierre Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg

Coloris	Dosage moyen pour 100 kg de ciment pur
 Brun Foncé Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Noir Oxyde synthétique pur	3 à 5 kg
 Vert Oxyde synthétique	3 à 5 kg
 Bleu	3 à 5 kg

(1) Excepté pour la teinte bleue

CONSOMMATION

- 3 à 5 kg pour 100 kg de liant.

CONDITIONNEMENT

- Noir 900 g - Brun foncé 800 g - Brun clair 700 g
Rouge 900 g - Ocre 450 g - Jaune 450 g
Pierre 500 g - Bleu 850 g - Vert 900 g.

CONSERVATION

Emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Déclaration des Performances CE.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 20 00 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO